



Klimatherm® PL 9 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-946

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

Klimatherm® PL 9 Planziegel

Wanddicke d = 300 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Klimatherm® PL 9 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,09 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,1 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen-Deisendorf
Tel: 07551-94879-0
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

Klimatherm® PL 9 Planziegel
d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m²



Klimatherm® PL 9 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-946

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

Klimatherm® PL 9 Planziegel

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Klimatherm® PL 9 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,1 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen-Deisendorf
Tel: 07551-94879-0
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

Klimatherm® PL 9 Planziegel

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²



Klimatherm® PL 9 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-946

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

Klimatherm® PL 9 Planziegel

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Klimatherm® PL 9 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,1 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen-Deisendorf
Tel: 07551-94879-0
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

Klimatherm® PL 9 Planziegel

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²



Klimatherm® PL 9 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-946

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

Klimatherm® PL 9 Planziegel

Wanddicke d = 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Klimatherm® PL 9 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 2,1 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen-Deisendorf
Tel: 07551-94879-0
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

Klimatherm® PL 9 Planziegel

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m²