

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



**ZIEGELWERK
DEISENDORF**

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

UNIPOR Planziegel 0,8/10 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für tragende Innenwände

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 0,8/10

Wanddicke d = 115 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,8/10 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,39 \text{ W/(mK)}$

Schalldämmmaß $R_w = 40,9 \text{ dB}$

Charakteristische Mauerwerksdruckspannung $f_k = 4,2 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Planziegel 0,8/10

d = 115 mm; 8 DF (497/115/249 mm)

..... m²

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



**ZIEGELWERK
DEISENDORF**

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

UNIPOR Planziegel 0,8/10 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 0,8/10

Wanddicke d = 175 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,8/10 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,39 \text{ W/(mK)}$

Schalldämmmaß $R_w = 45,5 \text{ dB}$

Charakteristische Mauerwerksdruckspannung $f_k = 4,2 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Planziegel 0,8/10

d = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm)

..... m²

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



**ZIEGELWERK
DEISENDORF**

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

UNIPOR Planziegel 0,8/10 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für tragende Innenwände

UNIPOR Planziegel 0,8/10

Wanddicke d = 240 mm

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 0,8/10 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,39 \text{ W/(mK)}$

Schalldämmmaß $R_w = 49,2 \text{ dB}$

Charakteristische Mauerwerksdruckspannung $f_k = 4,2 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Planziegel 0,8/10

d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

..... m²