



UNIPOR W065 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1171

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR W065 CORISO

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W065 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1171 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,065 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 51,8 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 1,7 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf gmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR W065 CORISO

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²



UNIPOR W065 CORISO; Zul.-Nr. Z-17.1-1171

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR W065 CORISO

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W065 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1171.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1171 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,55 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,065 W/(mK)

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 1,7 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf gmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR W065 CORISO

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²