



UNIPOR WS08 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1191

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR WS08 SILVACOR

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 48,7 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS08 SILVACOR

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²



UNIPOR WS08 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1191

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR WS08 SILVACOR

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 SILVACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 47,6 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen Deisendorf
Tel: 07551-94879-0
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS08 SILVACOR

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²



UNIPOR WS08 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1191

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR WS08 SILVACOR

Wanddicke d = 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 SILVACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Ziegelwerk Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen Deisendorf
Tel: 07551-94879-0
Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS08 SILVACOR

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m²