



UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1066
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke d = 300 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1066 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,09$ W/(mK)

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 48,4$ dB

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,2$ MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m²



UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1066
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1066 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09$ W/(mK)

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 51,9$ dB

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,2$ MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



**ZIEGELWERK
DEISENDORF**

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1066
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1066 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,09$ W/(mK)

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 48,7$ dB

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,2$ MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Ziegelwerk Deisendorf GmbH

Ziegeleistraße 20

88662 Überlingen-Deisendorf

Tel: 07551-94879-0

Fax: 07551-94879-29

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²